


ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

FRISSBETON

KOVÁCS József
Műszaki oktató
gyakorlatvezető

PANKHARDT Kinga
Főiskolai docens
tantárgyfelelős



KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

KONZISZTENCIA

**C20/25-XC1-XK3(H)-AB20-F3-CI 0,1-CEM
42,5-100 év- MSZ 4798-1:2004**

△ KONZISZTENCIA

A konzisztencia a friss beton *mozgékonyosságát, folyósságát, viszkozitását* fejezi ki. A betonszabvány négy vizsgálati módszer mérőszámai alapján osztályozza a frissbeton konzisztenciáját:

- roskadásmérés
- terülés meghatározás
- átfarmálási idő meghatározása
- tömörítési mérték meghatározása

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

KONZISZTENCIA - ROSKADÁS

Az egyik legegyszerűbb vizsgálat a roskadás mérése,

- amely a keverék alakváltozási képességét mutatja ki, valamint az összetartó-képességet (a kevés finomrészt tartalmazó keverékek széteshetnek).
- igen érzékeny a víztartókéesség változására.
- Egyszerűsége ellenére gondosan kell a mérést végrehajtani (a betont előírás szerint kell a **kúpba tömöríteni**, a kúppalástot függőlegesen kell felemelni, stb.).
- Jól használható legalább 200 dm³/m³ péptartalmú, kissé képlékeny-folyós konzisztenciájú keverékek ellenőrzésére, de földnedves betonokhoz nem
- A roskadás mérőszáma kr, amely az eredeti kúpmagasság és a kiszaladás utáni betonmagasság különbség mm-ben kifejezve.


KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

KONZISZTENCIA - TERÜLÉS

terülés mérése

- Ugyancsak az alakváltozási-, valamint az összetartó-képességet mutatja ki, de képet ad a víztartó-képességről is.
- A **terülmérő asztal** lapjának ejtetése alatt a kis kohéziójú keverék szétperog, a kis víztartó-képességű betonokból a víz a szilárd szemcséktől elkülönülve kifolyik.
- A terülés mérőszáma: kt, a szétterült betonleány két, egymásra merőleges átmérőjének számtani közepe cm-ben.



KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

KONZISZTENCIA – TÖMÖRÍTÉSI TÉNYEZŐ

Tömörödési tényező (angol eredetű kifejezés: compacting factor) értéke,

- A tömörödési képességet jellemzi, amelyet a közismert és Magyarországon alkalmazott **RILEM-Glanville készülékkel** lehet meghatározni.
- Hátránya, hogy a nagy belső súrlódású, esetleg ragacos keverékek a tölcsérekbe beraagadhatnak, a kiömlő nyílásoknál fennakadhatnak, s ez bizonytalanra teheti a mérési eredményt.
- Nehézséget jelenthet a mérőhengerbe beömlött beton kellő tömörítése is és nem érhető el a maximális tömörség - ami főleg FN-KK keverékekben következhet be.
- Megjegyzendő, hogy az európai szabvány nem a RILEM-Glanville készülék alkalmazását, hanem a Walz-féle eszközt szabályozta.



Concrete falls into the cylinder

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

KONZISZTENCIA – ÁTFARMÁLÁSI IDŐ

A betonkeverék átfarmálódási készségét a vibrációs idővel (VEBE-méter) lehet mérni.

- Azt állapítjuk meg, hogy egy **csőmőszölt betonkúp milyen vibrációs idő hatására terül el egy hengeres tartályban vízszintes felülettel.**
- A felület akkor válik vízszintessé, ha az erre helyezett átlátszó műanyag lap alsó felületét a cementpép maradéktalanul bevonja.
- Elsősorban a tömörödési hajlamot méri, de következtetni lehet a keverék vízmegtartó képességére is.
- A VEBE-méter földnedves konzisztencia vizsgálatára is alkalmas, de habarcsszegény (telítetlen) betonhoz nem.
- jele: kv, amely a vízszintes betonfelület kialakulásáig eltelt vibrációs idő s-ban.

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORVAKORLAT

FRISSBETON

KONZISZTENCIA – ÁTFORMÁLÁSI IDŐ

A vizsgálati módszer	A mérőszám jele és dimenziója	A konzisztencia-osztály jele és megnevezése			
		FN Fold-nedves	KK kissé képlékeny	K képlékeny	F folyós
		Tájékoztató mérőszámok			
Roskadás mérése	k_r [mm]	---	20-40	41-100	> 100
Terület megállapítása	k_t [cm]	≤ 35	36-42	43-50	> 50
Átformálási ütésszám	k_u [db]	---	100-51	50-16	15-8
Tömörödési tényező	k_{CF}	0,70-0,75	0,76-0,85	0,86-0,92	0,93-0,97
Vibrációs idő (VEBE)	k_v [s]	50-21	20-8	7-3	---
Víztartó-képesség mérése	k_s [s]	20-30	8-19	1-7	0,2-0,9

KOVÁCS József

PANKHARDT Kinga

Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT

FRISSBETON

TESTSÚRÚSÉG

A frissbeton tényleges testsűrűsége:

$$\rho_{\text{tény}} = 2350 \text{ kg/m}^3$$

A frissbeton tervezett testsűrűsége:

$$\rho_{\text{terv}} = 2390 \text{ kg/m}^3$$

Mi az oka?

- Betontervezési hiba (konzisztencia kisebb)
- Tömörítési hiba (bedolgozás, vibrálás)
- Többlet víz (helyszínre szállításkor)

KOVÁCS József

PANKHARDT Kinga

Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORVAKORLAT

FRISSBETON

TESTSÚRÚSÉG

A frissbeton tényleges testsűrűsége:

$$\rho_{\text{tény}} = 2350 \text{ kg/m}^3$$

A frissbeton tervezett testsűrűsége:

$$\rho_{\text{terv}} = 2390 \text{ kg/m}^3$$

Tényleges cementtartalom: $C^* = C \times \frac{\rho_{\text{tény}}}{\rho_{\text{terv}}} = 402 \times \frac{2350}{2390} = 395 \text{ kg}$

Tényleges víztartalom: $v^* = v \times \frac{\rho_{\text{tény}}}{\rho_{\text{terv}}} = 162 \times \frac{2350}{2390} = 159 \text{ kg}$

Tényleges adalékanyagtartalom: $a^* = a \times \frac{\rho_{\text{tény}}}{\rho_{\text{terv}}} = 1824 \times \frac{2350}{2390} = 1793 \text{ kg}$

KOVÁCS József

PANKHARDT Kinga

Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORVAKORLAT

FRISSBETON

TESTSÚRÚSÉG

$$L^* = 1000 - \left(\frac{c}{\rho_c} + \frac{v}{\rho_v} + \frac{a}{\rho_a} + \frac{a_{sz}}{\rho_{asz}} \right) \times \frac{\rho_{tény}}{\rho_{terv}}$$

$$L^* = 1000 - (130 + 162 + 1,2 + 691) \times \frac{2350}{2390} = 32,2 \text{ liter / m}^3$$

KOVÁCS József

PANKHARDT Kinga

Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORVAKORLAT

FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

ANYAG	FAJTA vagy FRAKCIÓ		TÖMEG	TÉRFOGAT	ANYAG MENNYISÉG 20 literhez	JAVÍTÁS	ANYAG MENNYISÉG 20 literhez
			[kg/m ³]	[liter/m ³]	[kg]	%	[kg]
Adalékanyagok	0/4 mm frakció						
	4/8 mm frakció						
	8/16 mm frakció						
	Összesen						
Cement	CEM I 42,5 N						
Kiegészítő anyagok							
Víz	mw/mc=						
Adalékszer cem. m%	Glenium 51						
Levegő							
Összesen							

KOVÁCS József

PANKHARDT Kings

Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORVAKORLAT

FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

ANYAG	FAJTA vagy FRAKCIÓ		TÖMEG	TÉRFOGAT	ANYAG Mennyiség	JAVÍTÁS	ANYAG Mennyiség
			[kg/m ³]	[liter/m ³]	20 literhez		20 literhez
					[kg]	%	[kg]
Adalékanyagok	0/4 mm frakció	45%	780	296	15,600		
	4/8 mm frakció	20%	347	131	6,900		
	8/16 mm frakció	35%	607	230	12,100		
	Összesen	100%	1734	657	34,600		
Cement	CEM I 42,5 N		445	143,5	8,900		
Kiegészítő anyagok		0,00%	0	0	0,000		
Víz	mw/mc=	40,0%	178	178	3,600		
Adalékszer cem. m%	Glenium 51	0,50%	6,7	6,675	0,134		
Levegő			0	15	0,000		
Összesen			2364	1000			

KOVACS József

PANKHARDT Kings

Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

C12/15-XV3(H)-32-V1-CEM I 42,5-MSZ 4798

$$f_{cm,test} \geq f_{ck} + \boxed{k \cdot t \cdot s} = f_{ck} + 4$$

$$k \cdot t \cdot s = 1 \cdot 1,69 \cdot 2 \cong 4$$

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

C12/15-XV3(H)-32-V1-CEM I 42,5-MSZ 4798

$$f_{cm,test} \geq f_{ck} + \boxed{k \cdot t \cdot s} = f_{ck} + 4$$

$$k \cdot t \cdot s = 1 \cdot 1,69 \cdot 2 \cong 4$$

$$f_{cm,test} \cong f_{ck} + 4$$

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

C12/15-XV3(H)-32-V1-CEM I 42,5-MSZ 4798

$$f_{cm,test} \geq f_{ck} + \boxed{k \cdot t \cdot s} = f_{ck} + 4$$

$$k \cdot t \cdot s = 1 \cdot 1,69 \cdot 2 \cong 4$$

$$f_{cm,test} \cong f_{ck} + 4$$

$$f_{cm,200cube} = f_{ck} + 4 = 38 + 4 = 42 N / mm^2$$

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

C12/15-XV3(H)-32-V1-CEM I 42,5-MSZ 4798

$$f_{cm,200cube} = A \cdot \left(\frac{1}{x} - B \right)$$

cement	A	B	h_c
CEM 52,5	27,5	0,3	0,98
CEM 42,5	22	0,3	1
CEM 32,5	17	0,3	1,04

Segédlet 11. oldal, 5.1 táblázat

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

C12/15-XV3(H)-32-V1-CEM I 42,5-MSZ 4798

$$f_{cm,200cube} = A \cdot \left(\frac{1}{x} - B \right)$$

$$42 = 22 \cdot \left(\frac{1}{x} - 0,3 \right) \rightarrow x = 0,453$$

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

C12/15-XV3(H)-32-V1-CEM I 42,5-MSZ 4798

Megnevezés	Kitéti osztályok						
	Koptatás okozta korrózió				Igénybevétel víznyomás hatására		
Kitéti osztály jele	XK1	XK2	XK3	XK4	XV1	XV2	XV3
Legnagyobb vízcement tényező	0,55	0,45	0,4	0,35	0,6	0,55	0,5
Legkisebb szilárdsági osztály	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C25/30	C30/37	C35/45
Legkisebb cementtartalom, kg/m ³	290	310	340	370	300	300	300
Friss Beton legkisebb testsűrűsége, kg/m ³	2350	2380	2390	2400	2320	2340	2360
Szilárd	2230	2280	2300	2330	2190	2230	2260

Segédlet 9. oldal, 3.11 táblázat

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

C12/15-XV3(H)-32-V1-CEM I 42,5-MSZ 4798

$$x_0 = \frac{x}{h_c \cdot h_k \cdot h_d}$$

konzisztencia	h_k
"földnedves"	1,00
"kissé képlékeny"	1,15
"képlékeny"	1,25
"folyós"	1,35

cement	A	B	h_c
CEM 52,5	27,5	0,3	0,98
CEM 42,5	22	0,3	1
CEM 32,5	17	0,3	1,04

d_{MAX} [mm]	h_d
8	1,07
12	1,04
16	1,01
24	1,00
32	0,98
62	0,95

Segédlet 11. oldal, 5.1 táblázat Segédlet 11. oldal, 5.2 táblázat S. 11. oldal, 5.3 táblázat

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

C12/15-XV3(H)-32-V1-CEM I 42,5-MSZ 4798

$$x_0 = \frac{x}{h_c \cdot h_k \cdot h_d} = \frac{0,453}{1 \cdot 1 \cdot 0,98} = 0,462$$

konzisztencia	h_k
"földnedves"	1,00
"kissé képlékeny"	1,15
"képlékeny"	1,25
"folyós"	1,35

cement	A	B	h_c
CEM 52,5	27,5	0,3	0,98
CEM 42,5	22	0,3	1
CEM 32,5	17	0,3	1,04

d_{MAX} [mm]	h_d
8	1,07
12	1,04
16	1,01
24	1,00
32	0,98
62	0,95

Segédlet 11. oldal, 5.1 táblázat Segédlet 11. oldal, 5.2 táblázat S. 11. oldal, 5.3 táblázat

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

C12/15-XV3(H)-32-V1-CEM I 42,5-MSZ 4798

$$\left. \begin{aligned} m &= 11 - (x_0 - 0,1) \cdot \frac{c}{23} \\ m &= 2,66 \cdot \lg d_{\max} + 2,2 + 0,0028 \cdot c \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} m &= 11 - (0,462 - 0,1) \cdot \frac{c}{23} \\ m &= 2,66 \cdot \lg d_{\max} + 2,2 + 0,0028 \cdot c \end{aligned} \right\}$$

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

C12/15-XV3(H)-32-V1-CEM I 42,5-MSZ 4798

$$\left. \begin{aligned} m &= 11 - (x_0 - 0,1) \cdot \frac{c}{23} \\ m &= 2,66 \cdot \lg d_{\max} + 2,2 + 0,0028 \cdot c \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} m &= 11 - (0,462 - 0,1) \cdot \frac{c}{23} \\ m &= 2,66 \cdot \lg d_{\max} + 2,2 + 0,0028 \cdot c \end{aligned} \right\}$$

$$c = 258,71 \text{ kg/m}^3 \quad m = 6,93$$

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

C12/15-XV3(H)-32-V1-CEM I 42,5-MSZ 4798

Megnevezés	Kítési osztályok						
	Koptatás okozta korrózió				Igénybevétel víznyomás hatására		
Kítési osztály jele	XK1	XK2	XK3	XK4	XV1	XV2	XV3
Legnagyobb víz/cement tényező	0,55	0,45	0,4	0,35	0,6	0,55	0,5
Legkisebb szilárdsági osztály	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C25/30	C30/37	C35/45
Legkisebb cementtartalom, kg/m^3	290	310	340	370	300	300	300
Friss Beton legkisebb	2350	2380	2390	2400	2320	2340	2360
Szilárd testsűrűsége, kg/m^3	2230	2280	2300	2330	2190	2230	2260

Segédlet 9. oldal, 3.11 táblázat

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT







C12/15-XV3(H)-32-V1-CEM I 42,5-MSZ 4798





Megnevezés	Kítési osztályok						
	Koptatás okozta korrózió				Igénybevétel víznyomás hatására		
Kítési osztály jele	XK1	XK2	XK3	XK4	XV1	XV2	XV3
Legnagyobb víz/cement tényező	0,55	0,45	0,4	0,35	0,6	0,55	0,5
Legkisebb szilárdsági osztály	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C25/30	C30/37	C35/45
Legkisebb cementtartalom, kg/m^3	290	310	340	370	300	300	300
Friss Beton legkisebb	2350	2380	2390	2400	2320	2340	2360
Szilárd testsűrűsége, kg/m^3	2230	2280	2300	2330	2190	2230	2260

$c_{\min} = 300 \text{ kg/m}^3$

Segédlet 9. oldal, 3.11 táblázat

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!





ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

Anyagok		Test-sűrűség g/ml	Anyagok "száraz"		javítás w_i (%)	javított
			kg/m ³	l/m ³		
cement					2,0%	
víz						
adalékszer 1,2%						
adaléka	0/2					
	2/4					
	4/8					
	8/16					
Σ						
levegő 1,5%						
összesen						

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási céllal! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT FRISSBETON

BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT

Anyagok		Test-sűrűség g/ml	Anyagok "száraz"		javítás w_i (%)	javított
			kg/m ³	l/m ³		
cement					2,0%	
víz						
adalékszer 1,2%						
adaléka	0/2	20%				
	2/4	10%				
	4/8	15%				
	8/16	27%				
Σ		100%				
levegő 1,5%						
összesen						

Adalékanyag tervezés

KOVÁCS József PANKHARDT Kinga Kizárólag oktatási céllal! Minden jog fenntartva!

ÉPÍTŐANYAGOK I. 5. LABORGYAKORLAT	FRISSBETON
BETONTERVEZÉS PÉLDAFELADAT	
<i>C12/15-XV3(H)-32-V1-CEM I 42,5-MSZ 4798</i>	
$\rho_{friss,terv.} = 2417,6 kg / m^3 > \rho_{friss,min} = 2360 kg / m^3$	
MEGFELEL!!!	
KOVÁCS József	PANKHARDT Kinga
Kizárólag oktatási célra! Minden jog fenntartva!	